

# ProRox MA 520 GCF

プロロックス MA 520 GCF

# ProRox MA 520 ALGC

プロロックス MA 520 GCF

## 製品概要

密度 **70 kg / m<sup>3</sup>**の岩綿の板を短冊状に切断し、外被材で貼り合わせた製品です。  
繊維が厚さ方向にたっているため、柔軟性に優れています。

### 利点

- 形状の保持
- 柔軟なアプリケーション
- 幅広い厚さで使用可能
- ステンレス鋼への使用に最適
- 主な原材料は玄武岩



## 製品仕様

ホルムアルデヒド放散特性

F★★★★★

外被材	標準密度	厚さ	寸法	梱包仕様						JIS規格		国土交通大臣 不燃認定	熱伝導率	熱間収縮温度	
	kg/m <sup>3</sup>	mm	mm	厚さ(mm)/入数(枚)						梱包形態	A9504		A6301	W/(m·k) 平均温度 70+5.0℃	℃
				25	30	40	50	75	100						
GCF (寒冷紗)	70	25・30 40・50 75・100	605W×1820L	4	4	3	2	1	1	ポリ袋	保温帯1号	吸音ベルト1号	NM-5162 (基材)	0.052 以下	600 以上
ALGC				4	—	—	2	1	1						

製品名

ALGC 貼 : ProRox MA 520 ALGC / 寒冷紗 貼 : ProRox MA 520 GCF